

RoInjekt M 100

Stand 02/2013

Anwendung	Zusammensetzung	Verarbeitung
<p>Düsenstrahlverfahren DSV (Hochdruckinjektion, Hochdruckbodenvermörtelung, Jetting)</p> <p>Speziell entwickelt für Hochdruckinjektionen nach EN 12716 mit statischer und dichtender Funktion.</p> <p>Einaxialdruckfestigkeiten im DSV-Körper von 5 - 12 N/mm²</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zemente (EN 197-1) • Latent hydraulische Stoffe (prEN 15167-1/2) <p>Das Bindemittel ist chromatarm gemäß EG-Verordnung 1907/2006 (REACH).</p> <p>Es handelt sich um ein hochgeschlacktes Spezialbindemittel entsprechend CEM III.</p>	<p>RoInjekt-Bindemittel können mit allen gängigen Mischanlagen und Injektionspumpen problemlos aufbereitet und transportiert werden.</p> <p>Suspensionseigenschaften abgestimmt auf W/B 1,0.</p>
Kennwerte Trockenbaustoff		
Korndichte	ca.	2,97 [t/m ³]
Schüttdichte	ca.	0,95 [t/m ³]
Siebrückstand auf 0,09 mm Sieb	<	1 [%]
Blaine-Wert (EN 196-6)	ca.	4.600 [cm ² /g]
Charakteristik (EN 196-3)		
Erstarren	Anfang	225 [min.]
	Ende	280 [min.]
Wasseranspruch	ca.	30 [M.- %]
Druckfestigkeiten (EN 196-1, Normeinschlag)		
28 d	ca.	45 [N/mm ²]


Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese – wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“ – dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht – auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung – als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Deutschland (Germany):

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
Sinning 1
D-83101 Rohrdorf
Tel: +49 8032/182-112
Fax: +49 8032/182-33112
Email: info@rohrdorfer.eu

Österreich (Austria):

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
Hatschekstr. 25
A-4810 Gmunden
Tel: +43 7612/788-301
Fax: +43 7612/788-401
Email: info@rohrdorfer.eu



RoInjekt M 100

Stand 02/2013


Verarbeitung (W/B 1,0)

Einwaage Baustoff	ca.	750	[kg/m ³]
Einwaage Wasser	ca.	750	[kg/m ³]
Suspensionsdichte	ca.	1,5	[t/m ³]

Suspensionseigenschaften (W/B 1,0)

Marsh-Zeit t ₀	ca.	31	[sek.]
Fließgrenze	≥	7,0	[N/m ²]
Verarbeitungszeit	ca.	2-3	[h]
Erstarren	Anfang	850	[min.]
	Ende	1.400	[min.]
Wasserabsetzen T _{3h}	ca.	16-18	[Vol. %]
Wasserabsetzen T _{24h}	ca.	18-22	[Vol. %]

Druckfestigkeitsentwicklung (W/B 1,0)



Hinweise zur Druckfestigkeit:

Alle Werte sind langfristige Mittelwerte und wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C ermittelt.

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese – wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“ – dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht – auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung – als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Deutschland (Germany):

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
Sinning 1
D-83101 Rohrdorf

Tel: +49 8032/182-112
Fax: +49 8032/182-33112
Email: info@rohrdorfer.eu

Österreich (Austria):

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
Hatschekstr. 25
A-4810 Gmunden

Tel: +43 7612/788-301
Fax: +43 7612/788-401
Email: info@rohrdorfer.eu