

Eiberger Portlandzement

CEM I 52,5 R

Zusammensetzung:

Eiberger CEM I 52,5 R ist ein Portlandzement nach ÖNORM EN 197-1. Er wird hergestellt durch Vermahlen von Portlandzementklinker unter Zugabe eines Sulfatträgers zur Regelung der Erstarrung.

Einsatzbereiche:

Eiberger Portlandzement CEM I 52,5 R ist zur Herstellung von Beton nach ÖNORM B4710-1, für den Einsatz in allen Expositionsklassen geeignet.

Eiberger CEM I 52,5 R ist besonders geeignet für die Herstellung von Fertigteilen und Transportbeton hoher Festigkeitsklassen. Die sehr hohe Frühfestigkeit ermöglicht kurze Ausschal- bzw. Abhebefristen.

Für die Herstellung von Transportbeton bei kühler Witterung ist diese Zementsorte von Vorteil, um einer Verzögerung des Bauablaufs durch verlängerte Ausschal- und Nachbehandlungszeiten entgegenzuwirken.

Eigenschaften:

Aufgrund seiner Zusammensetzung besitzt der Zement eine sehr rasche Frühfestigkeitsentwicklung. Die Festigkeitsklasse 52,5 R ermöglicht hohe Betonendfestigkeiten.

Physikalische Kennwerte nach Norm (Richtwerte):

Wasseranspruch:	ca. 30 %
Erstarrungsbeginn:	ca. 2,5 h
Druckfestigkeit nach 1d:	ca. 25 N/mm ²
Druckfestigkeit nach 28d:	ca. 63 N/mm ²

Verarbeitungshinweise:

Um die Leistungsfähigkeit des Zementes auszunutzen und die Dauerhaftigkeit der damit hergestellten Betonbauteile zu gewährleisten, ist eine ausreichende Nachbehandlung gemäß ÖNORM B4710-1 zum Schutz vor zu schneller Austrocknung und Frost sicherzustellen.

Bei der Verarbeitung von Zement ist der Kontakt mit Haut und Augen möglichst zu vermeiden. Das Tragen von geeigneter Schutzkleidung ist vorgeschrieben.

Lieferform:

Siloware

Lagerung:

Zemente sind feuchtigkeitsempfindlich und müssen deshalb trocken und vor Zutritt von Feuchte geschützt gelagert werden.