

Produktinformation

Bindemittel

Materialart	CALCIUMSULFAT-BINDER EN 13454 – CAB – 30
Farbe	weiß-grau
Schüttgewicht	ca. 1,0 kg/dm ³
Spez. Gewicht	2,84 kg/dm ³
pH-Wert	≥ 7,0
Mahlfeinheit	≤ 30 % Rückstand auf dem 90 µm-Sieb

Fließestrich aus dem Fahrnischer

Verarbeitungszeit	≤ 180 Minuten nach Mischbeginn
Begehbarkeit	nach 2 Tagen
Belastbarkeit	nach 5 Tagen
Anschleifen	nach 7 – 14 Tagen
Schwind- und Quellmaß	< 0,1 mm/m
Wärmeausdehnung	~ 0,01 mm/mK
Wärmeleitfähigkeit	1,2 W/mK
Aufheizbeginn	nach 7 Tagen
Max. Vorlauftemperatur	55° C

Belegreife (Messung mit CM-Gerät)

Heizestrich	≤ 0,3 %
Unbeheizte Estriche	≤ 0,5 %

Festigkeiten gem. DIN 18560 Ausgabe 2004

Calciumsulfat-Fließestrich CAF

Biegezugfestigkeitsklasse bis F 7 erreichbar